

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Chukret es un recubrimiento listo para aplicarse, que crea una apariencia similar al acabado chukum y cemento pulido en acabado semimate. Además de tener la propiedad de ser una superficie autolimpiable

TIPO

Estiren - Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como muros interiores y exteriores con acabado rustico donde se desee obtener un acabado decorativo con apariencia similar al chukum en su color tradicional y acabado tipo cemento pulido. Por su excelente flexibilidad y resistencia al exterior puede ser aplicado en espacios de casa habitación, restaurantes y hoteles.

COLORES

Base para igualar más de 1000 colores en el sistema tinto métrico Color Center.

ACABADO

Semimate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

69 - 73 % ASTM D 1644

VISCOSIDAD

120000 - 150000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.63 - 1.67 g/mL ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento semimate que proporciona la apariencia similar al acabado chukum y al acabado cemento pulido.

Por su alta tecnología, es ideal para aplicarse en superficies en interiores y exteriores, brindando protección por más tiempo contra la humedad por su propiedad hidrofugante, a la alcalinidad, salitre y eflorescencia.

Evita la formación de algas y hongos permitiendo que el acabado final mantenga su apariencia fresca y renovada por mas tiempo

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Si el acabado es "rústico" deberán eliminarse las gravillas sueltas utilizando un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico

Reparación: Si el acabado es rústico, alisar con Texturi® Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resana con OK® Resanador.

SELLADO

Diluya +Pracktico® Multiacabado en proporción de 1 parte de +Pracktico® por 3 de agua. Aplique el producto con brocha o rodillo a una mano y deja secar de 30 a 60 minutos antes de aplicar Chukret.

FONDEO

No requiere fondeo

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Comienza la aplicación de la primera capa utilizando una cuña metálica, espátula metálica flexible o llana metálica lisa en forma cruzada procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar que el producto se agriete. Se recomienda espesor de película húmeda de 7.5 mils por capa. Iniciar la aplicación de la parte superior terminando en la parte mas baja

Dejar secar de 30 a 60 minutos entre la primera mano y segunda mano, repitiendo el mismo paso para obtener una segunda capa de producto y posteriormente la tercer mano que se considerara como el acabado

Acabado tipo chukum

Para dar el acabado tipo chukum, permita un tiempo de oreo de la segunda capa de producto de 5 a 10 minutos, utilice de nuevo la misma herramienta de aplicación limpia y rocíe un poco de agua sobre la superficie con ayuda de un atomizador, tratando de colocar a una distancia de 30 cm aproximadamente y en modo spray para evitar que el acabado quede con marca de agua escurrida

CARTA TÉCNICA

Esta aplicación se realizará deslizando y presionando la herramienta de forma cruzada e irregular para alisar el producto y al mismo tiempo generar el acabado tipo veteado donde se marcarán las áreas difuminadas de la humectación del producto

Esta humectación se generará en toda la aplicación de acuerdo con las áreas que se vaya avanzando en el acabado final, presionando y deslizando en forma cruzada hasta obtener el acabado difuminado

Acabado tipo Cemento pulido

Después de la segunda mano dejar un tiempo de 30 minutos para aplicar una tercera capa utilizando la misma herramienta de aplicación para dar el acabado final. Rociar con atomizador de agua a una distancia de 30 cm para evitar escurrimiento y marca de gota de agua sobre la aplicación, tratando de humectar las áreas donde se dese visualizar un efecto difuminado sobre la superficie, deslizando y presionando la herramienta de forma irregular para alisar el producto y al mismo tiempo generar el acabado tipo veteado donde se marcarán las áreas difuminadas de la humectación del producto

Nota: se recomienda eliminar imperfecciones en la segunda mano con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cuña metálica.

Espátula metálica flexible.

Llana metálica lisa.

NOTA: Lije las puntas de la cuña, espátula o llana para matar el filo y evitar el rayado del acabado.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se debe aplicar en áreas ventiladas y preferentemente en horarios donde los rayos del sol no incidan directamente sobre el sustrato y la aplicación del producto.

Si va a realizar la aplicación del producto al exterior se debe evitar aplicar en horario de tarde, cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique el producto si hay amenaza de lluvia. Evite que se congele.

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales

Temperatura a 25°C y 50% de humedad

Secado al tacto de 1 hora

Tiempo de secado entre capas 1 hora.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de la temperatura y humedad a la que se aplique.

El desempeño del producto no aplica sobre superficies que sean sometidas a climas extremos de los cuales Comex no tiene control alguno como: Vientos fuertes, huracanes, alta salinidad, arena, altas concentraciones de smog (contaminación), alta precipitación pluvial, elevada exposición a rayos UV.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA

0.19 mm (7.5 milésimas de pulgada)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA

0.12 mm (4.72 milésimas de pulgada)

RENDIMIENTO TEÓRICO

3 m²/L a tres manos en superficies lisas. 1-1.5 m²/L a tres manos en superficies con aplanados de cemento-arena, estucos, morteros finos*

El rendimiento varía dependiendo de la condición de la superficie, método de aplicación y el acabado que se requiere.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

Los utensilios metálicos es conveniente lavarlos con algún solvente para limpieza.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C. Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

CARTA TÉCNICA

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Galón	4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta	31.4 Kg
Galón	6.6 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página **www.comex.com.mx**. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 55) 5864-0790

+ (52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO